ABSORBANT MINERAL CALCISOL

TERRE DE DIATOMEE A USAGE INDUSTRIEL – GRANULOMETRIE 5/10 REF. R425 - R426A

PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- La TERRE DE DIATOMEE en provenance du Danemark CALCINEE à plus de 800° offre une dureté supérieure à celle des argiles séchées, sans altérer sa forte capacité d'absorption naturelle.
- Cette dureté peut être mise à profit sur les sites où les passages sont fréquents. Elle n'est pas glissante : c'est donc un produit sûr pour son usage en tant qu'absorbant industriel.
- La TERRE DE DIATOMEE est un produit inerte chimiquement et ininflammable, ce qui élimine les risques d'incendie.
- 100 % naturelle, son absence de toxicité facilite son emploi, son transport et son stockage..
- Sa résistance mécanique maintient sa forme granulée, même en état de saturation, facilitant ainsi le nettoyage et l'entretien des sols.

PROPRIETES PHYSIQUES

• Absorption (Méthode Westinghaus):	
eau	137 % (+/- 5 %)
hydrocarbures	154 % (+/- 5 %)
• Taux d'émission de poussières	0,5 % (+/- 2 %)
• Densité apparente	0,5

DISTRIBUTION GRANULOMETRIQUE 5/10

• 0,5 - 1,00 mm	70 %
• 1,00 -1,5 mm	20 %

HOMOLOGATION ET NORME

• Homologation DDE	:	N° ABS 2002/14	autorisant les usages sur le réseau routier national
• Norme	:	conforme à la norme NF P 98-190	

APPLICATION

- De par sa composition et sa granulométrie, la TERRE DE DIATOMEE est parfaitement adaptée pour une utilisation sur route afin d'absorber les liquides lors de déversement accidentel.

MODE D'EMPLOI

- Mettre une couche de minéral dans les lieux où il existe un risque de fuite ou pour absorber des rejets liquides déjà présents.
- Répandre une quantité suffisante de manière à ce que le minéral ne soit pas saturé ni obscurci en surface.
- Procéder au balayage ou au ramassage après quelques minutes. Si des traces persistent, le renouvellement de l'opération sera nécessaire.
- Le choix de la granulométrie dépendra de la nature du sol et de la fréquence des passages : terre de diatomée 5/10 calcinée = passages très fréquents et routes.

PRESENTATION

- En seau de 30 litres pour la référence R425
- En sacs de 40 litres (20 kg) pour la référence R426